

OEL-KLEEN CocoSorb Spezial

Natürliches Absorptionsmittel aus gemahlene
Oberkernschalen und Kokosfasern

Was ist CocoSorb Spezial?

CocoSorb Spezial ist ein 100 % natürliches, biologisch abbaubares und umweltfreundliches Absorptionsmittel, hergestellt aus gemahlene Oberkernschalen und Kokosfasern

Der Rohstoff wird mechanisch behandelt, um seine Leistung in industriellen Umgebungen zu maximieren – eine nachhaltige Alternative zu synthetischen oder mineralischen Absorptionsmitteln.

Eigenschaften und Technische Spezifikationen

- Zusammensetzung: 100 % pflanzliche Rohstoffe
- Schüttgewicht: ca. 486 g/l
- Hohe Aufnahmekapazität
- 100% biologisch abbaubar
- Frei von Chemikalien und ungiftig
- Effiziente Bindung von Ölen, Kohlenwasserstoffen und anderen Flüssigkeiten

Anwendungsbereiche

- Industrie
- Gewerbe
- Straßen
- Sonstigen Verkehrsflächen

Klimabilanz und Umweltauswirkungen

- Der Rohstoff ist ein Nebenprodukt der verarbeitenden Obst- und Kokosnussindustrie (Schalen/Fasern)
- Obstkerne und Kokosfasern benötigen keinen Neuanbau
CocoSorb Spezial wird aus Obstkernschalen und Kokosfasern hergestellt – einem Reststoff der Lebensmittelindustrie, wodurch der Rohstoff zu 100 % erneuerbar ist.
- Energiearme Bearbeitung
CocoSorb Spezial wird ausschließlich mechanisch behandelt (Reinigung, Trocknung, Fraktionierung) – ohne chemische Zusätze oder Hochtemperaturprozesse
- Entsorgung: Biologisch abbaubar, kann mit geringer Umweltbelastung verbrannt werden. CocoSorb Spezial kann hervorragend zur thermisch energetischen Verwertung eingesetzt werden und muss daher nicht zwangsläufig entsorgt werden. Somit wird kostbare Energie gespart und ein Ersatzbrennstoff bereitgestellt. Generell verbrennt CocoSorb Spezial in geeigneten Verbrennungsanlagen nahezu rückstandsfrei.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
Das technische Datenblatt beschreibt Produkte in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung.
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Überarbeitet am: 03.02.2026

Vorteile von CocoSorb Spezial

- Hocheffizient
- Umweltfreundlich – 100 % abbaubar und natürlich
- Kosteneffizient – geringere Menge erforderlich, einfache Handhabung nach der Nutzung
- Sicher – nicht entflammbar, staubfrei und rutschfest
- Einfache Anwendung und Entsorgung – keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Staub- und rutschfrei

Lagerung

- Trocken und gut belüftet lagern
- Längere Feuchtigkeit vermeiden

Umwelt

- Biologisch abbaubar
- Geringeres Abfallvolumen

Leistung und Wirtschaftlichkeit

- Weniger Produktmenge für gleiche Wirkung. Dadurch niedrigere Entsorgungskosten
- Höhere Effizienz verbessert die Gesamtrehabilität

Einfache Anwendung

- Per Hand, Schaufel oder Besen auftragen, keine Spezialausrüstung notwendig

Schüttdichte / Raumgewicht, Korngrößenverteilung, Trockenrückstand

| Parameter | Einheit | Ergebnis | Prüfverfahren |
|----------------------------|----------------------------|----------|---|
| Schüttdichte / Raumgewicht | g/l oder kg/m ³ | 496 | DWA-A 716-1: 4.4.3:2024-11 ⁽ⁿ⁾ |
| Grobkornanteil > 4mm | % (w/w) | 0,6 | DWA-A 716-1: 4.5.1:2024-11 ⁽ⁿ⁾ |
| 4 mm - 2 mm | % (w/w) | 1,4 | DWA-A 716-1: 4.5.1:2024-11 ⁽ⁿ⁾ |
| 2 mm - 0,5 mm | % (w/w) | 56,2 | DWA-A 716-1: 4.5.1:2024-11 ⁽ⁿ⁾ |
| 0,5 mm - 0,125 mm | % (w/w) | 23,2 | DWA-A 716-1: 4.5.1:2024-11 ⁽ⁿ⁾ |
| Feinkornanteil < 0,125 mm | % (w/w) | 18,4 | DWA-A 716-1: 4.5.1:2024-11 ⁽ⁿ⁾ |
| Siebverlust | % (w/w) | 0 | DWA-A 716-1: 4.5.1:2024-11 ⁽ⁿ⁾ |
| Trockenrückstand | % | 88,8 | DWA-A 716-1: 4.6:2024-11 ⁽ⁿ⁾ |

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
Das technische Datenblatt beschreibt Produkte in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung.
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Überarbeitet am: 03.02.2026

Aufnahmefähigkeit von Wasser

| Parameter | Einheit | Ergebnis | Prüfverfahren |
|---------------------------------------|---------|----------|---|
| Aufnahmefähigkeit Wasser nach 30 min. | % (w/w) | 49 | DWA-A 716-9: 4.3:2024-11 ⁽ⁿ⁾ |
| Aufnahmefähigkeit Wasser nach 30 min. | % (v/v) | 24 | DWA-A 716-9: 4.3:2024-11 ⁽ⁿ⁾ |

Aufnahmefähigkeit von Öl

| Parameter | Einheit | Ergebnis | Prüfverfahren |
|-----------------------------------|---------|----------|---|
| Aufnahmefähigkeit Öl nach 30 min. | % (w/w) | 64 | DWA-A 716-9: 4.3:2024-11 ⁽ⁿ⁾ |
| Aufnahmefähigkeit Öl nach 30 min. | % (v/v) | 38 | DWA-A 716-9: 4.3:2024-11 ⁽ⁿ⁾ |

Öl-Haltevermögen

| Parameter | Einheit | Ergebnis | Prüfverfahren |
|----------------------------|---------|----------|---|
| Öl-Haltevermögen nach 24 h | % (w/w) | 58 | DWA-A 716-9: 4.3:2024-11 ⁽ⁿ⁾ |
| Öl-Haltevermögen nach 24 h | % (v/v) | 35 | DWA-A 716-9: 4.3:2024-11 ⁽ⁿ⁾ |

Öl-Haltevermögen unter Druck

| Parameter | Einheit | Ergebnis | Prüfverfahren |
|------------------------|---------|----------|---|
| Mehrbedarf unter Druck | % (w/w) | 2 | DWA-A 716-9: 4.4:2024-11 ⁽ⁿ⁾ |

Aufnahmefähigkeit und Haltevermögen

| Bezugsgröße | Gebundene Ölmenge [L] | Gebundene Ölmenge [kg] |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 L Ölbindemittel | 0,37 | 0,30 |
| 1 kg Ölbindemittel | 0,77 | 0,63 |

| Parameter | Einheit | Ergebnis | Grenzwert |
|--------------------------------------|---------|----------|-----------|
| Erforderliche Menge an Ölbindemittel | % (v/v) | 269 | 350 |

| Artikel Nr. | Inhalt | Verpackung | Aufnahme / Sack | Schüttgewicht | Körnung | Stück / Palette |
|-------------|--------|------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 10010411 | 15 kg | PE-Sack | Ca. 11,5 L | 486 g/l | 0,125 – 4 mm | 36 Sack |



Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
Das technische Datenblatt beschreibt Produkte in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung.
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Überarbeitet am: 03.02.2026